

**ТЕХНИЧЕСКА КАРТА**

НОЕМВРИ 2009

2К АКРИЛНА БОЯ**Номер на продукта:**

BC 78

Описание:

Акрилна боя готови цветове по каталог.

Предназначение: за боядисване на предварително грундирани метални повърхности.






Повърхности, подходящи за нанасяне: стари лаковобояджийски покрития, почистени, обезмаслени с антисиликон BC 040 и шлайфани; повърхности, защитени с 2К акрилатен грунд 3+1 BC 230, 4+1 BC 240, или 5+1 BC 250.



Приложение: преди употреба продуктът се разбърква добре.

Смесване:

2К акрилна боя BC 78 се смесва с втвърдител MS BC 388 N в съотношение 2:1 и се разрежда:

- с разредител ACRYL BC 030N до 15-20% когато се работи при температура до +25°C.
- с разредител MULTICRYL BC 031 до 10% когато се работи при температура +25-+35°C;

	
	DIN 4/20°C/18-22 сек
	2 часа
	1.3-1.5 мм/4-5 бара HVLP пистолет 1.3-1.5 мм/2-3 бара
	2-3 слоя = 40-50 микр/сух филм/.

	10-20 мин/20°C между слоевете
	7 ч/20°C 45 мин/60°C

Теоретичен разход: 1 л/9 м² при препоръчаната дебелина на покритието.

Забележка: при по-непокривните бои/напр.т.син 456/, за да се реализира този разход е необходимо да се нанесе тъмна подложка.

Почистване на оборудването: с разредител Кореселин ВС 015.

Технически данни:

Външен вид на боята след разбъркване	хомогенна, течлива маса
Външен вид и на филма	по еталон, по каталог
Относителна плътност, g/cm ³ при 20°C	0.9 - 1.35
Време за изсъхване до степен V в h	
при 20±2°C не повече от	7
при 60±2°C до степен IV в min	45

Съхранение:



24 месеца



5-35°C



VOS информация: к) Двухкомпонентни продукти за покрития ППОР 500/500

Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.А/к) е 500 g/l

Здраве и безопасност:

Този продукт е предназначен само за професионална употреба.

За информация, касаеща нормите за здраве и безопасност вижте листа за безопасност на продукта.